TH 812

Сварочная Проволока TIG - Применения Твердого Наполнителя

Стандарты

AWS/ASME SFA - 5.21	ERCoCr-B
EN 14700	T Co3
TS EN 14700	T Co3
DIN 8555	WSG 20-GO-45-CTZ

Области применения и характеристики

Сварочная проволока (пруток) марки TH 812 производства компании MAGMAWELD используется для TIG сварки. TH 812 тугоплавкая со сплавом Co-Cr-W (кобальт-хром-вольфрам). Высокая устойчивость к износу при трении металла о металл, высоким температурам от +500 °C до +900 °C, а также коррозии. Благодаря высокой насыщенности металла обладает высокой устойчивостью к механическим и термическим нагрузкам. Используется для сварки твердым припоем изнашиваемых частей ножей для резки бумаги, картона, материалов для покрытия пола и крыш, ножей для резки дерева и наборов для обработки дерева, болтов для экструзии и форм для стекла.

Типичные химические свойства сварочной проволоки

Тип Анализа	C	Si	Mn	Cr	Ni	W	Fe	Co
Сварочная Проволока	1.40	1.00	0.10	30.00	2.00	8.00	2.50	55.00

Типичные Механические Значения Сварного Металла

Условия Испытаний	Защитный Газ	Твердость (HRC)
После Сварки	I1	45

* Kimyasal kompozisyon ve mekanik özellikler EN ISO 14175 - I1 (%100 Ar) .

Информация О Приложении

Сварочные Позиции

PA PB PC

Полярность:



Защитный Газ:

I1

Параметры и Эффективность Сварки

Диаметр x Длина (мм)
3.20x1000
4.00x1000
5.00x1000

Информация Об Упаковке

Код Продукта	Диаметр x Длина (мм)	Количество в коробке	Вес брутто коробки (кг)	Количество коробки в внешной коробке	Вес Брутто Внешней Коробки (кг)	Тип Упаковки
28103LBKM2	3.20x1000	5 кг	5,30	4	21,40	Картонная Труба
28103MBKM2	4.00x1000	5 кг	5,30	4	21,40	Картонная Труба
28103NBKM2	5.00x1000	5 кг	5,30	4	21,40	Картонная Труба

Информация Хранение и Повторной Сушки

Как правило не требуется. При необходимости осуществите повторную сушку в течение 1 часа при 110 °C.