BR 1208

Bakır-Fosfor Sert Lehim Alaşımları - Sert Lehim Teli

Стандарты

EN ISO 3677	B Cu 92 P 710-770
EN 1044	CP 201
DIN 8513	L-CuP8
ISO 17672:2016	CuP 182

Области Применения

Сварочный припой марки BR 1208 производства компании MAGMAWELD имеет широкий спектр применения в таких сферах как сантехника, кондиционирование воздуха, автомобильная промышленность и охлаждение.

Характеристики и преимущества продукции

???????? ??? ?????? ????? ? ???????????? ???????? ?????????. ???????? ???????? ??? ????? ???? ?? ?????????? ????? 0,2 ??. ??? ????????????? ????????????? ????? ??? ?????????? ???? ? ?????. ????????????? ????????????? ? BF 13 ??? ?????? ??????? ?????????????. ???????? ??? ????? ?? ?????? ? ??????.

Типичный физический анализ сварного металла

Рабочая Температура (°C)	Температура Плавления (°C)	Плотность (gr/cm³)	Проводимость (Sm/mm²)
720	710-770	8,00	2.5

Типичные Механические Значения Сварного Металла

Условия Испытаний	Прочность На Разрыв (Н/мм²)	Удлинение (%)
После Сварки	250 (*)	5

Информация Об Упаковке

Код Продукта	Диаметр x Длина (мм)	Количество в коробке	Вес брутто коробки (кг)	Количество коробки в внешной коробке	Вес Брутто Внешней Коробки (кг)	Тип Упаковки
80216AKA06	2.00x500	2,50 KG	2,60	1	2,60	Картонная Труба
80216ALA06	2.50x500	2,50 KG	2,60	1	2,60	Картонная Труба