BR 1301/5

Bakır-Fosfor-Gümüş Sert Lehim Alaşımları - Sert Lehim Teli

Стандарты

AWS 5.8	BCuP-3
EN ISO 3677	B Cu 89PAg 645-815
EN 1044	CP 104
DIN 8513	L-Ag5P
ISO 17672:2016	CuP 281

Области Применения

Сварочный припой марки BR 1301/5 производства компании MAGMAWELD имеет широкий спектр применения в таких сферах деятельности, как сантехника, электротехническая промышленность, кондиционирование воздуха и охлаждение.

Характеристики и преимущества продукции

???????? ??? ????? ???? ? ?????? ???????. ???????? ??????? ?????????? ? ??????? ??????????? ????????????. ???????? ??? ????????????? ???????, ??????? ????? ? ???????? ?????????. ????? ???? ???????? ??? ??????????? 150 ° C. ?? ?? ???????? ??? ??????, ????? ? ????????? ?????????. ????????????? ???????????? ? ???????? ?????? BF 13.

Типичный физический анализ сварного металла

Рабочая Температура (°C)	Температура Плавления (°C)	Плотность (gr/cm³)	Проводимость (Sm/mm²)
710	645-815	8,20	5

Типичные Механические Значения Сварного Металла

Условия Испытаний	Прочность На Разрыв (Н/мм²)	Удлинение (%)
После Сварки	250(*)	5

Информация Об Упаковке

Код Продукта	Диаметр x Длина (мм)	Количество в коробке	Вес брутто коробки (кг)	Количество коробки в внешной коробке	Вес Брутто Внешней Коробки (кг)	Тип Упаковки
80224AKA14	2.00x500	1,00 KG	1,10	1	1,10	Картонный Конверт
80224AMA14	3.00x500	1,00 KG	1,10	1	1,10	Картонный Конверт